



ПРС
ПРОМРЕСУРС СЕРВИС

ООО «Промресурссервис»
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Паронит марки Пон-б
(общего назначения) и прокладки из него

Дата изготовления: 2024г

Номер партии: 94

Толщина: 2мм

Результаты физико-механических испытаний

Наименование показателя	Норма	Результат
Плотность (г/см ³)	1,5-2,0	1,9
Прочность на разрыв МПа, не менее	15 (150)	16 (160)
Сжимаемость при давлении 35МПа (350 кгс/см ²), %	5-15	14
Восстанавливаемость после снятия давления 35МПа (350 кгс/см ²), % не менее	35	38

Продукция проверена и признана соответствующей требованиям ГОСТ 481-80

ОТК



Хранить в помещениях, защищенных от воздействия солнечных лучей, масел, бензина и других веществ.